

BESCHREIBUNG

KIM-TEC Rost-Schock-Spray ein chemische Schraubenschlüssel der durch Kälteschumpfung mit optimierter Kapillarwirkung in kleinste Zwischenräume dringt und in Sekunden festgerostete Verbindungen auflöst. Die über das Auftragen von Rost Schock entstehende Temperatur von -35°C führt zu mikrofeinen Rissen in der Rostschicht. Hierdurch kann der Rostlöser tief und schnell eindringen, die Rostkristalle werden unterwandert und die Verbindung zwischen den Rostschichten wird aufgelöst.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- mit MoS_2 – Bestandteilen
- löst selbst stark korrodierte Verbindungen mittels Kälteschrumpfung
- mit verbesserter Kapillarwirkung
- unterwandert und durchdringt den Rost
- mit korrosionsschützenden Additiven
- schützt vor Oxidation und Korrosion
- verhindert das „Festfressen“ von Schraubenverbindungen
- beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche

ANWENDUNGSGEBIETE

- ❖ kann überall dort eingesetzt werden, wo herkömmliche Rostlösemittel an Ihre Grenzen stoßen
- ❖ korrodierte Wellen und Bolzen
- ❖ stark korrodierte Schraubenverbindungen
- ❖ schwergängige Lager, Scharniere und Gelenke
- ❖ an beweglichen Teilen die gangbar gemacht werden sollen

VERARBEITUNG

Den Untergrund grob vorreinigen, losen Rost mit der Drahtbürste entfernen.

Dose kräftig schütteln. Aus ca. 20 – 25 cm Entfernung aufsprühen und einige Sekunden einwirken lassen. Danach kann die behandelte Verbindung gelöst werden. Bei stark verrosteten Verbindungen Vorgang wiederholen.

Rost-Schock-Spray

Artikel Nr. 4950001
EAN: 4021799125619

Stand: April 2017

– **PRODUKTE DER
BAU-CHEMIE**

– **PFLEGE - UND
WARTUNGSPRODUKTE**

– **KLEB- UND
SICHERUNGS-
PRODUKTE**

– **REINIGUNGSMITTEL**

– **LACKE UND FARBEN**

BESONDERE HINWEISE

KIM-TEC Rost-Schock-Spray gehört in die Gruppe der brennbaren Materialien. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Von Zündquellen fernhalten.

Bei dem Verbrauch mehrerer Dosen an einem Ort besteht die Gefahr der Bildung explosiver Gas-/Luftgemische.

Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von -5°C bis $+30^{\circ}\text{C}$, eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Rost-Schock-Spray

Artikel Nr. 4950001
EAN: 4021799125619

Stand: April 2017

Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluss liegen. Änderungen, die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

www.kim-tec.de • info@kim-tec.de
Kirschenweg 2 • D-97232 Sulzdorf

Tel.: +49 (0) 9334/978-0
Fax: +49 (0) 9334/978-111